

## 水性双组分瓷化肤感釉 BSW-103A/103B

### 产品成分

本品由特殊改性硅氧陶瓷单体、功能性纳米填料及特殊助剂等组成。

### 产品特点

- 水性环保、无毒、净味、超低 VOC;
- 使用方便、无需熟化、开桶搅拌均匀即用;
- 优异的耐候性、保光保色性,耐酸、碱,抗紫外线;
- 漆膜坚韧,婴肤触感,极哑效果;
- 抗刮伤自愈性优异,耐钢丝刷;
- 长效抗污、荷叶自洁;
- 弹性效果,抗裂。

适用于内墙实色漆、艺术漆等内墙材料罩面。

### 施工流程

- 施工方式：喷涂或辊涂;
- 使用方法：开盖后，将罩面剂 103A 搅拌均匀，按照 103A:103B=40:1 的比例混合均匀使用;
- 使用时效：调漆后应于 2 小时内用完。

### 操作要求

- 喷涂时喷枪与被喷涂表面的距离宜为 250-300mm, 喷枪匀速移动并保持厚薄均匀;
- 连续搭接喷涂的宽度一般为有效喷幅的 1/2 左右;
- 喷枪应垂直于施工面,如喷枪角度倾斜,漆膜易产生条纹和斑痕;
- 喷涂结束后,将吸入管从涂料桶中提起,使泵空载运行,将泵内、过滤器、高压软管和喷枪内剩余涂料排出,然后利用清水过滤,将上述各器件清洗干净。
- 辊涂时,辊涂均匀,油料充足,需充分浸润涂覆面,避免有漏涂、积油现象。

### 说明

- 以上技术数据是根据试验及涂装经验所得,但在产品使用、存储等过程中影响因素众多,因此,我们只对产品本身的品质做出保证并对此说明保留最终解释权。

### 产品参数

- 1kg/组和 5kg/组;
- 喷涂面积 5-6 m<sup>2</sup>/kg (80-100 m<sup>2</sup>/桶);  
辊涂面积 8-9 m<sup>2</sup>/kg。

### 储存要求

- 在阴凉、干燥、通风处存放,保质期为一年;
- 搬运时轻装轻卸,防止包装破损;
- 防止阳光直射,远离火种、热源;
- 保持容器密封,切忌与氧化剂、酸、碱、食品、化学品混储;

### 注意事项

- 施工现场禁遇明火,加强通风;
- 使用前确保基层清洁、干燥、无污染;
- 涂装完成 24 小时内严禁上人且不得受雨淋,三日  
内不得长期受雨水浸泡;
- 环境温度低于 5°C 或高于 35°C,以及雨、雪、雾  
等空气湿度大于 90% 的情况下避免施工。